

# Kiwix



## Kiwix база MIX

### Техническая документация

1К базовые эмали системы цветоподбора Kiwix. Простые в применении, обладают хорошей укрывистостью и растекаемостью. Предназначены для ремонтной окраски кузова автомобилей, а также других изделий. Применяются в качестве первого слоя в двухслойной системе лакокрасочного покрытия (база + лак).

#### Подложки пригодные для окраски:

Отшлифованные акриловые, эпоксидные, полиэфирные грунты, старое лакокрасочное покрытие, пластиковые изделия (ABS, PP) с применением усилителя адгезии.

#### Подготовка поверхности:



Сухое шлифование  
P500 – P600



KIWIX  
Антисиликон



Шлифование  
с увлажнением  
P800 – P1000



Удельный вес от 0,9 до 1,2 кг/л  
(в зависимости от цвета  
компонента)

#### Цветовой подбор:



Поиск цвета и подбор осуществляется при помощи программ:





### Пропорции смешивания с разбавителем:



	По объёму (мл)	По весу (гр)
База MIX	100	100
Разбавитель	от 40 – 80*	от 40 – 80*

\* Количество разбавителя определяет программа цветоподбора, в зависимости от рецепта краски и используемых компонентов.

### Применяемые разбавители:



**KIWIX 4503 FAST**  
при температуре  
от + 15°C до + 20°C



**KIWIX 4502 STANDART**  
при температуре  
от + 20°C до + 28°C



**KIWIX 4501 SLOW**  
при температуре  
от + 28°C до + 35°C

### Условия нанесения:



Вязкость готовой смеси:  
16-19 с, DIN4 при 20°C



#### **ВНИМАНИЕ!**

Проверка цветоподбора: Перед окрасочными работами, мастеру следует сделать выкраску на тестовой пластине, для проверки соответствия цвета.

#### ■ Оборудование:



Рекомендуется наносить краскопультами среднего и низкого давления с диаметром сопла 1.2 - 1.3 мм. Настройка краскораспылителя производится в соответствии с рекомендациями производителя.

#### ■ Количество слоёв:



Стандартное нанесение базовой эмали 2 полных слоя и выравнивающий /припыльный (для эффектных цветов). **Более точные рекомендации по количеству и плотности слоёв даёт колорист.**  
Толщина покрытия 15 - 25 мкм.



### ■ Испарение:



Выдержка между слоями при 20°C – **7-10 минут.**

Выдержка перед нанесением лака при 20°C – **20–30 минут,**  
максимум 12 часов.

### Лаки для последующего нанесения:

KIWIX K800, KIWIX 90, KIWIX 34, KIWIX 27.

### Очистка оборудования:

Краскораспылитель следует промывать сразу после применения продукта. Используйте растворитель.

### Безопасность



В процессе работы используйте средства индивидуальной защиты.

Предохраняйте органы дыхания, глаза и руки. Помещение должно быть хорошо вентилируемое.

### Хранение:

Компоненты необходимо хранить в сухом и прохладном помещении. Тара должна быть плотно закрыта. Не допускайте прямого попадания солнечных лучей, резкого нагрева и охлаждения. Допустимая температура хранения от +5 до + 25°C.

### Гарантийный срок хранения:



24 месяца от даты производства  
в оригинальной невскрытой упаковке.

Настоящий продукт предназначен для профессионального использования.

Временные показатели могут меняться в зависимости от условий применения.

Информация, представленная в описании, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право изменять и улучшать качество продукта.

Производитель не несёт ответственности за некачественный результат ремонта, вызванный некорректным применением или использованием продукта после окончания срока годности.